

PIK♠KLARLACK

2K MS 2:1 lakier bezbarwny

PIK KLARLACK MS 2:1. Lakier bezbarwny akrylowy o wysokim stopniu rozlewności i połysku, zwiększonej odporności na promienie UV (nie żółknie).

Przeznaczony do aplikacji w kabinach lakierniczych lub miejscach przystosowanych do lakierowania.

Zalecany do nakładania na powierzchnie zabezpieczone wcześniej bazami wodnymi lub rozpuszczalnikowymi.

Lakier dostępny w wersji STANDARD oraz FAST.



Przed aplikacją, powierzchnie należy zawsze oczyścić zmywaczem i pozwolić odparować. Oszlifować odpowiedniej grubości papierem. Oryginalne pokrycia – P800-1000 na mokro / P600-800 na sucho. Oczyścić używając zmywacza silikonowego. Powierzchnie należy zawsze oczyścić od kurzy i pyłu używając ściereczek antystatycznych.



PIK KLARLACK: 100%
PIK HÄRTER lub
PIK HÄRTER FAST: 50%



1,2-1,3 mm



5-10 min
20°C



1,2-1,3 mm



STANDARD: 9-10 h/20°C
30 min/60°C
FAST: 8-9 h/20°C
20 min/60°C

Numer artykułu	Rozlanie	Karton
59027 + 59043	1L + 0,5L utw. (Standard)	6
59029 + 59044	5L + 2,5L utw. (Standard)	4
59027 + 59046	1L + 0,5L utw. (FAST)	6
59029 + 59047	5L + 2,5L utw. (FAST)	4

Dedykowany utwardzacz: **PIK HÄRTER** lub **PIK HÄRTER FAST**

Połysk

Rozlewność

Odporność na zarysowania

Łatwość polerowania

Lepkość robocza 14-16 s DIN Cup 4mm

Czas do zużycia ~1,5 h

Trwałość **PIK KLARLACK:** 12 miesięcy
PIK HÄRTER: 6 miesięcy

Receptura wyrobu zgodna z wytycznymi VOC. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007r., w sprawie ograniczenia LZO, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r., w sprawie standardów emisyjnych z instalacji). Produkty przechodzą wiele testów, dzięki czemu mogą sprostać najwyższym wymaganiom. Należy jednak pamiętać o indywidualnych warunkach składowania, przygotowania oraz aplikacji, które mogą mieć wpływ na efekt lakierowania.