

PIK♠ KLARLACK

2K MS 2:1 Klarlack

Der PIK KLARLACK MS 2:1 ist ein UV-resistenter Acryl-Klarlack (kein Vergilben) mit einer hohen Ergiebigkeit und exzellentem Glanz.

Er eignet sich am besten zum Auftragen auf Oberflächen, die vor der Lackierung mit Lösungsmitteln bearbeitet wurden. Der PIK Klarlack ist in zwei Varianten erhältlich "Standard" und "Fast".



1. **Schritt:** Oberfläche entfetten und trocknen lassen
2. **Schritt:** Oberfläche anschleifen (Naßschliff P800-1000 oder Trockenschliff P600-800)
3. **Schritt:** Oberfläche ein zweites Mal entfetten
4. **Schritt:** Oberfläche mit einem antistatischen Staubbindetuch reinigen



PIK KLARLACK: 100%
PIK HÄRTER oder
PIK HÄRTER FAST: 50%



1,3 mm



5-10 min
20°C



1,3 mm



STANDARD: 9-10 h/20°C
30 min/60°C
FAST: 8-9 h/20°C
20 min/60°C

Artikelnummer	Kapazität	Karton
59027 + 59043	1L + 0,5L Härter (Standard)	6
59029 + 59044	5L + 2,5L Härter (Standard)	4
59027 + 59046	1L + 0,5L Härter (FAST)	6
59029 + 59047	5L + 2,5L Härter (FAST)	4

Dedizierter Härter: **PIK HÄRTER** oder **PIK HÄRTER FAST**

Glanz

Abfüllung

Kratzfestigkeit

Politur

Viskosität 14-16 s DIN Cup 4mm

Verarbeitungszeit ~1,5 h

Haltbarkeit **PIK KLARLACK:** 12 Monate
PIK HÄRTER: 6 Monate

Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG). Unsere Produkte wurden vielen Tests unterzogen um höchsten Qualitätsansprüchen zu entsprechen. Es sollten trotz alledem die individuellen Lagerungshinweise und Applikationshinweise beachtet werden, die einen direkten Einfluss auf das Lackierungsergebnis haben.