

HT400

2K MS 2:1 lakier bezbarwny

Lakier nie spływa z pionowych powierzchni, posiada wyrazistą głębię i jest odporny na zarysowania.

Gwarantuje szybkie odsychanie powłoki lakierniczej zachowując idealny połysk, wysoką twardość i dużą odporność.

Łatwy do polerowania. Lakier posiada dobrą rozlewność i zapobiega tendencji do zacieków.

Lakier zapewnia szybkie utwardzenie, daje solidne grubowarstwowe pokrycie i jest odporny na działanie promieni UV.



Przed aplikacją, powierzchnie należy zawsze oczyścić zmywaczem i pozwolić odparować. Oszlifować odpowiedniej grubości papierem. Oryginalne pokrycia – P800-1000 na mokro / P600-800 na sucho. Oczyszczyć używając zmywacza silikonowego. Powierzchnie należy zawsze oczyścić od kurzy i pyłu używając ściereczek antystatycznych.



HT400: 100%
THU+: 50%
TVA: 25%



1,3-1,6 mm



5-7 min
20°C



1,3-1,6 mm



12-14 h/20°C
30 min/60°C

Numer artykułu	Rozlanie	Karton
59348 + 59378	0,5L + 0,25L utw.	6
59025 + 59005	1L + 0,5L utw.	6
59026 + 59007	5L + 2,5L utw.	4

Dedykowany utwardzacz: **THU+**
Do rozrobienia do 25% rozpuszczalnikiem **TVA**

Połysk

Rozlewność

Odporność na zarysowania

Łatwość polerowania

Czas do zużycia 1-1,5 h

Trwałość
HT400: 12 miesięcy
THU+: 6 miesięcy

Receptura wyrobu zgodna z wytycznymi VOC. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007r., w sprawie ograniczenia LZO, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r., w sprawie standardów emisyjnych z instalacji). Produktu przechodzą wiele testów, dzięki czemu mogą sprostać najwyższym wymaganiom. Należy jednak pamiętać o indywidualnych warunkach składowania, przygotowania oraz aplikacji, które mogą mieć wpływ na efekt lakierowania.