

# 4444

## 2K UHS 2:1 lakier bezbarwny

Bezbarwny lakier dzięki, któremu możliwe jest uzyskanie powłoki o bardzo dużej twardości.

Idealny do napraw miejscowych i cało-powierzchniowych. Posiada dużą odporność na zarysowania oraz wysoki połysk o długiej trwałości.

Łatwy do polerowania. Lakier posiada dobra rozlewność i zapobiega tendencji do zacieków.

Lakier zapewnia szybkie utwardzenie, daje solidne grubowarstwowe pokrycie i jest odporny na działanie promieni UV.



**Krok 1:** Przed aplikacją, powierzchnie należy zawsze oczyścić zmywaczem i pozwolić odparować.

**Krok 2:** Oszlifować odpowiedniej grubości papierem. Oryginalne pokrycia – P800-1000 na mokro / P600-800 na sucho.

**Krok 3:** Oczyścić używając zmywacza silikonowego.

**Krok 4:** Powierzchnie należy zawsze oczyścić od kurzy i pyłu używając ściereczek antystatycznych.



**4444:** 100%

**TH-01:** 50%

**TVU:** max 10%



1,3-1,4 mm



5-7 min  
20°C



1,3-1,4 mm



12-14 h/20°C  
30 min/60°C

Numer artykułu	Rozlanie	Karton
59021 + 59448	1L + 0,5L utw.	6
59022 + 59012	5L + 2,5L utw.	2

*Dedykowany utwardzacz: TH-01*

*Do rozrobienia do 10% rozpuszczalnikiem TVU*

Połysk

Rozlewność

Odporność na zarysowania

Łatwość polerowania

Lepkość robocza 15-17 s DIN Cup 4mm

Czas do zużycia 4-6 h

Trwałość **4444:** 24 miesiące  
**TH-01:** 6 miesięcy

Receptura wyrobu zgodna z wytycznymi VOC. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007r., w sprawie ograniczenia LZO, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r., w sprawie standardów emisyjnych z instalacji). Produktu przechodzą wiele testów, dzięki czemu mogą sprostać najwyższym wymaganiom. Należy jednak pamiętać o indywidualnych warunkach składowania, przygotowania oraz aplikacji, które mogą mieć wpływ na efekt lakierowania.