

# 5555

## 2K Podkład akrylowy Premium HS 4:1

Silnie wypełniający podkład akrylowy HS, w pełni spełniający nowe normy VOC.

W przypadku napraw miejscowych użyć w proporcji 4:1 z utwardzaczem.

Do wymalowań cało-powierzchniowych zastosować proporcje 4:1 z dodatkiem 10% rozcieńczalnika.

W technologii „mokro na mokro”, bez obróbki jako podkład uszczelniający - stosunek mieszania 4:1 plus 20% rozcieńczalnika.



Przed aplikacją powierzchnię należy zawsze oczyścić zmywaczem. Oszlifować odpowiedniej grubości papierem.



**5555:** 100%  
**TH-01:** 25%  
**TVU:** do 20%



1,4-2,0 mm



5-10 min  
20°C



1,4-2,0 mm



20°C: 3-4 h



na mokro: **P600-P800**  
na sucho: **P320-P400**

Numer artykułu	Rozlanie	Kolor
59381 + 59009	1L+0,25L utw.	szary
59382 + 59010	4L+1L utw.	

Podłoże	Przyczepność	
	niska	wysoka
Metal	<div><div></div></div>	
Stal, aluminium	<div><div></div></div>	
Szpachlówki	<div><div></div></div>	
Stare powłoki lakierowe	<div><div></div></div>	
Czas do zużycia	1-2 h	
Ilość warstw	1-2	
Lepkość robocza	25-65 s DIN Cup 4mm	
Trwałość	5555: 12 miesięcy TH-01: 6 miesięcy	

Receptura wyrobu zgodna z wytycznymi VOC. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007r., w sprawie ograniczenia LZO, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r., w sprawie standardów emisyjnych z instalacji). Produktu przechodzą wiele testów, dzięki czemu mogą sprostać najwyższym wymaganiom. Należy jednak pamiętać o indywidualnych warunkach składowania, przygotowania oraz aplikacji, które mogą mieć wpływ na efekt lakierowania.