

HT400

2K MS 2:1 Klarlack

Der HT400 Klarlack garantiert kein Verlaufen an senkrechten Flächen, eine ausdrucksstarke Tiefe und eine Beständigkeit gegen Kratzern.

Er trocknet schnell, liefert einen idealen Glanz, hohe Festigkeit und ist leicht zu polieren. Der HT400 schützt zusätzlich vor UV-Einstrahlung.



1. Schritt: Oberfläche entfetten und trocknen lassen
2. Schritt: Oberfläche anschleifen (Naasschliff P800-1000 oder Trockenschliff P600-800)
3. Schritt: Oberfläche ein zweites Mal entfetten
4. Schritt: Oberfläche mit einem antistatischen Staubbindetuch reinigen



HT400: 100%
THU+: 50%
TVA: 25%



1,3-1,6 mm



5-7 min
20°C



1,3-1,6 mm



12-14 h/20°C
30 min/60°C

Artikelnummer	Kapazität	Karton
59348 + 59378	0,5L + 0,25L Härter	6
59025 + 59005	1L + 0,5L Härter	6
59026 + 59007	5L + 2,5L Härter	4

Dedizierter Härter: THU+
Verdünnen mit max. 25% TVA

Glanz

Abfüllung

Kratzfestigkeit

Politur

Verarbeitungszeit 1-1,5 h

Haltbarkeit HT400: 12 Monate
THU+: 6 Monate

Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG). Unsere Produkte wurden vielen Tests unterzogen um höchsten Qualitätsansprüchen zu entsprechen. Es sollten trotz alledem die individuellen Lagerungshinweise und Applikationshinweise beachtet werden, die einen direkten Einfluss auf das Lackierergebnis haben.