

4444

2K UHS 2:1 Klarlack

Der 4444 Klarlack eignet sich sehr gut für Teil- als auch Komplettlackierungen, da er eine sehr hohe Oberflächenhärte garantiert. Er charakterisiert sich durch seinen hohen Glanz und seiner hohen

Beständigkeit gegenüber Kratzern und UV-Strahlen. Er lässt sich einfach polieren und besitzt sehr gute Fließeigenschaften, die Nasen vorbeugen.



1. **Schritt:** Oberfläche entfetten und trocken lassen
2. **Schritt:** Oberfläche anschleifen (Naßschliff P800-1000 oder Trockenschliff P600-800)
3. **Schritt:** Oberfläche ein zweites Mal entfetten
4. **Schritt:** Oberfläche mit einem antistatischen Staubbindetuch reinigen



4444: 100%
TH-01: 50%
TVU: max 10%



1,3-1,4 mm



5-7 min
20°C



1,3-1,4 mm



12-14 h/20°C
30 min/60°C

Artikelnummer	Kapazität	Karton
59021 + 59448	1L + 0,5L Härter	6
59022 + 59012	5L + 2,5L Härter	2

Dedizierter Härter: **TH-01**
Verdünnen mit max. **10% TVU**

Glanz

Abfüllung

Kratzfestigkeit

Politur

Viskosität 15-17 s DIN Cup 4mm

Verarbeitungszeit 4-6 h

Haltbarkeit **4444:** 24 Monate
TH-01: 6 Monate

Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG). Unsere Produkte wurden vielen Tests unterzogen um höchsten Qualitätsansprüchen zu entsprechen. Es sollten trotz alledem die individuellen Lagerungshinweise und Applikationshinweise beachtet werden, die einen direkten Einfluss auf das Lackierergebnis haben.