

404

2K MS 2:1 matten Klarlack

Der Zweikomponenten-Acrylklarlack "404 mat" erfüllt höchste Qualitätsansprüche. Er charakterisiert sich durch eine sehr hohe Beständigkeit gegen Kratzern.

Der "404" eignet sich zum Lackieren kleiner und großer Flächen an Fahrzeugen, Maschinen und Industriegeräten.



1. **Schritt:** Oberfläche entfetten und trocknen lassen
2. **Schritt:** Oberfläche anschleifen (Naßschliff P800-1000 oder Trockenschliff P600-800)
3. **Schritt:** Oberfläche ein zweites Mal entfetten
4. **Schritt:** Oberfläche mit einem antistatischen Staubbindetuch reinigen



404: 100%
TH-07: 50%
TVA: 25%



1,3-1,6 mm



5-7 min
20°C



1,3-1,6 mm



12 h/20°C
40 min/60°C

Artikelnummer	Kapazität	Karton
59375 + 59372	0,5L + 0,25L Härter	6
59376 + 59379	1L + 0,5L Härter	6
59377 + 59380	5L + 2,5L Härter	4

Dedizierter Härter: TH-07
Verdünnen mit max. 25% TVA

Glanz

Abfüllung

Kratzfestigkeit

Politur

Verarbeitungszeit 2-2,5 h

Viskosität 70-80 s DIN Cup 4mm

Anzahl der Schichten 2

Ergiebigkeit 9 m²/l (Schichtdicke 50µm)

Haltbarkeit
404: 24 Monate
TH-07: 6 Monate

Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG). Unsere Produkte wurden vielen Tests unterzogen um höchsten Qualitätsansprüchen zu entsprechen. Es sollten trotz alledem die individuellen Lagerungshinweise und Applikationshinweise beachtet werden, die einen direkten Einfluss auf das Lackierergebnis haben.