

Reparatur Set

Polyester Harz

Das dreikomponenten Harz, mit entsprechendem Härter, wird zur Reparatur von Löchern verwendet. Zugeschnittene Glasfasermatten verkürzen die Arbeitszeit. Die hergestellten Glasfasermatten haften sehr gut an Untergründen.

Das Harz eignet sich zur Reparatur von Fahrzeugen, Campingwagen, Booten und Yachten. Das Harz wird manuell aufgetragen und ist resistent gegen Benzin, Schmiermitteln, Ölen und Säuren.



Das Reparatur-Set haftet sehr gut an verschiedensten Untergründen beispielsweise auf: Polyester Laminaten, 2K-Akrylgrundierungen, Metallen, Stählen, Aluminium und Lackflächen. Das Set nicht direkt auf reaktive Oberflächen, einkomponentige Acryl-Produkte und Oberflächen aus Nitrozellulose auftragen. Polyester Laminat entfetten, trocken anschleifen (P80-P120) und anschließend nochmals entfetten. Grundierungen entfetten, trocken anschleifen (P220-P280) und anschließend nochmals entfetten. Stähle entfetten, trocken anschleifen (P80-P120) und anschließend nochmals entfetten. Aluminium oder verzinkte Oberflächen entfetten, mit einer Schleifwolle mattieren und anschließend nochmals entfetten. Alte Lackflächen entfetten, trocken anschleifen (P220-P280) und anschließend nochmals entfetten. Ein entsprechendes Stück Glasfasermatte, das ca. 2cm die beschädigte Stelle an allen Seiten überspannt, zuschneiden. Das Harz mit dem Härter mischen und auf die gereinigte Flächen mit einem Pinsel auftragen. Die zugeschnittene Matte an das Harz andrücken und mit dem Pinsel bestreichen. Es besteht die Möglichkeit die Glasfasermatten in mehreren Schichten aufzutragen. Nach 45 Minuten lässt sich die Oberfläche maschinell oder auch manuell bearbeiten bzw. glätten.



Harz: 100%
Härter: 2-3%



Es besteht die Möglichkeit die Glasfasermatten in mehreren Schichten aufzutragen.



21°C: 35-45 min
60°C: 15 min

Artikelnummer	Kapazität	Farbe
59106	0,25kg	hellgelb
Achtung	Nach dem Aushärten grob anschleifen (P80-P120). Auf das Polyester Laminat lässt sich Polyester Spachtel, Polyester Spritzspachtel, Acryl-Grundierungen und Lacke auftragen.	
Haltbarkeit	12 Monate	

Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG). Unsere Produkte wurden vielen Tests unterzogen um höchsten Qualitätsansprüchen zu entsprechen. Es sollten trotz alledem die individuellen Lagerungshinweise und Applikationshinweise beachtet werden, die einen direkten Einfluss auf das Lackierergebnis haben.