

# C17

## AIR DRY Klarlack HS 2K 2:1

C17 AIR DRY ist ein hochwertigen Zweikomponenten Acryl-Klarlack für schnelle Autoreparaturen (Spot-Repair) mit geringen Gehalt von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC).

C17 ist ein Produkt für Lackierbetriebe, die ständig ein Problem der eine schnelle Rückkehr des reparierten Fahrzeugs begegnen, entwickelt. Die Verwendung von Materialien der neuesten Generation machte es möglich, um eine extrem kurze Aushärtezeit von unserer Klarlack zu erzielen.

Das gemalte Element ist bereit für die Installation innerhalb von 90 Minuten nach der Anwendung.

Temperaturen unter 20°C erhöht die Aushärtezeit wesentlich.



1. Schritt: Oberfläche entfetten und trocknen lassen
2. Schritt: Oberfläche anschleifen (Naßschliff P800-1000 oder Trockenschliff P600-800)
3. Schritt: Oberfläche ein zweites Mal entfetten
4. Schritt: Oberfläche mit einem antistatischen Staubbindetuch reinigen



**C17:** 100%  
**C17H:** 50%  
**TVU:** max 10%



1,3-1,4 mm



3-4 min  
20°C



1,3-1,4 mm



Staubfrei : 25 ÷ 30 Min/20°C  
Staubtrocken : 90 Min/20°C  
15 min/60°C

Artikelnummer	Kapazität
59592 + 59373	1L + 0,5L Härter
59590 + 59591	5L + 2,5L Härter

Dedizierter Härter: **PIK HÄRTER PREMIUM**  
Empfohlener Verdünner: **TVA**

Glanz

Abfüllung

Kratzfestigkeit

Politur

Viskosität 15÷17 s DIN Cup 4mm

Verarbeitungszeit 2,5 h

Haltbarkeit C17: 12 Monate  
C17H: 9 Monate

*Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG). Unsere Produkte wurden vielen Tests unterzogen um höchsten Qualitätsansprüchen zu entsprechen. Es sollten trotz alledem die individuellen Lagerungshinweise und Applikationshinweise beachtet werden, die einen direkten Einfluss auf das Lackierergebnis haben.*